Product certificate

ADRIFÖL Outboard 4-stroke 10W-40 Colorless 0002-000128

Description

ADRIFÖL 4T Outboard 10W-40 (farblos) ist ein teilsynthetisches Outboard 4-Takt-Motorenöl basierend auf ausgewählten Grundölen und speziellen Additiven welche eine einwandfreie Schmierung und einen hohen Verschleißschutz gewährleisten.
ADRIFÖL 4T Outboard 10W-40 (farblos) ist besonders geeignet für die Schmierung von 4-Takt Auenbordmotoren mit sehr hohen Drehzahlen und schwerster Belastung. ADRIFÖL 4T Outboard 10W-40 (farblos) erfüllt die Anforderungen der National Marine Manufacturers Association NMMA FC-W.

Instructions for use

ADRIFÖL 4T Outboard 10W-40 (farblos) eignet sich für alle FC-W Öl empfohlenen Außenbordmotoren. Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.
ADRIFÖL 4T Outboard 10W-40 (farblos) wird besonders empfohlen für Außenbordmotoren von Mercury Verado, Tohatsu/Nissan, Johnson/Evinrude, Yamaha, Honda und Suzuki. ADRIFÖL 4T Outboard 10W-40 (farblos) kann ebenfalls für Motoren im Seewasserbetrieb eingesetzt werden.

Quality classification

Specification

ADRIFÖL Outboard 4-stroke 10W-40 Colorless is tried and tested in practice in aggregates requiring adherence to manufacturer’s fluid specifications:

- NMMA FC-W

Properties

- Eine einwandfreie Schmierung aller Motorenteile
- Eine starke Reinigungswirkung und eine rückstandsfreie Verbrennung ohne Ablagerungen
- Einen sehr hohen Verschleiß-, Oxidations- und Korrosions-schutz
- Einen haftfähigen, druck- und temperaturbeständigen Ölfilm
- Eine starke Reinigungswirkung und eine rückstandsfreie Verbrennung ohne Ablagerungen
- Eine ausgezeichnete Scherstabilität

Technical specifications

Properties	Data	Unit	Testing under
kinematic viscosity at 40°C	86,700	MM²/S	DIN ISO 51562-2
kinematic viscosity at 100°C	13,600	MM²/S	DIN ISO 51562-2
viscosity index	160		DIN ISO 2909
appearance	YELLOWBROWN		visually
density at 15°C	857,0	KG/M³	DIN EN ISO 12185
Pour Point	-36	CELSIUS	ASTM D 7346

All declared values are approximate and subject to standard production variations.

To the best of our knowledge all information reflects the current state of findings and our development. Subject to change. Any reference to DIN standards are solely for product description purposes and do not represent a guarantee. If problems arise, please consult a technician.

18.12.2018 01:00:02